



## Instruction Leaflet for "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING) (English)

**GENERAL:** - This product went to the moon. Pratley Putty - "Original formula" (Standard Setting) is a slightly water soluble (before it cures) hand mouldable high performance putty-like adhesive. It is ideal for use under water but can also be used for filling, sealing, building up and bonding almost any rigid material.

### PROPERTIES:

- Sets under water.
- Can be smoothed and shaped with a wet finger or spatula.
- Excellent adhesive strength.
- Bonds well to most rigid materials.
- Can be filed, sawn, drilled and machined.
- Sets slowly - ideal for larger jobs.
- Hard and abrasion resistant
- Good shelf life.

### TIME TO SET:

- Will gel in about 50 minutes (room temperature)
- Will set hard in 4 hours.
- Full strength in 24 hours.


### SURFACE PREPARATION:

Surfaces to be bonded should be free from loose dirt, rust, paint, oil and grease. Wire brushing or sanding will substantially enhance adhesion to smooth surfaces.

### APPLICATION PROCEDURE:

1. With the wrappings intact, cut *equal* pieces from each stick. Use a very sharp knife (Fig. 1).
2. Remove wrappings and roll the pieces together into a sausage (Fig. 2).
3. Roll sausage into a ball.
4. Repeat steps 2 and 3 until an even colour is achieved with no streaks (Fig. 3).
5. Workfully wipe and knead the mixed Pratley Putty firmly onto the application surfaces, thereby thoroughly wetting them with resin. This ensures a good bond.
7. Apply the putty working it firmly (kneading) into place. Build up with further layers as necessary.
8. Remove all excess putty and wipe off surrounding surfaces with a damp cloth.
9. Pratley Putty may be made to set smooth by stroking gently with wet fingers

**NOTE:** For under water use, mix first then quickly take mixed product under water in a plastic bag.



### SOME SUGGESTED USES:


1. Repair cracked concrete swimming pools (substrate must be coherent).
2. Seal metal water tanks and cutters.
3. Mend chipped and broken washbasins.
4. Seal around sink and basin outlets.
5. Seal metal petrol tanks and fuel lines.
6. Emergency repairs to metal work.
7. Fix cement garden furniture.
8. Mend broken electrical insulators.

### NOT RECOMMENDED FOR:

- Bonding of rearview mirrors to windscreens.
- Exhaust pipes (Due to high temperature.)
- Polypropylene & Polyethylene Plastics.
- Continuous use >110°C.

**NOTE:** Should the sticks be hard due to prolonged storage in a cold place, gentle warming should restore them to their original consistency.

**TIPS:** For increased shelf life after use, place open ends of the resin and hardener sticks at opposite ends of the pack.



### DID YOU KNOW?

- Pratley Putty is the only South African manufactured product on the Moon!
- The Pratley Company invented epoxy putty!
- The compressive strength of Pratley Putty exceeds that of concrete!
- The intake penstocks of the mighty turbines in the Kariba Dam were repaired with Pratley Putty!
- Pratley Putty (original) has been used to float sunken ships as well as repair boats at sea!
- A Green turtle had a damaged shell that was repaired with Pratley Putty!
- Researchers stuck radio transmitters with Pratley Putty to the scales of Pangolins whilst studying them in the wild!

## "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING) (Afrikaans)

**ALGEMEEN:** - Die produk was al na die maan.

Pratley Putty - "Oorspronklik formule" (Standaard Set) is 'n effe wateroplosbare (voordat dit set) hoesvare, hoë werkverrigting stopverfagtige vulsel. Dit is ideaal vir onderwater gebruik maar kan ook gebruik word vir die versêel, opbou en aanhegting van enige onbuigsame materiaal.

### KENMERKE:

- Set onder water.
- Kan met 'n nat vinger of spatel glad gestryk en gevorm word.
- Baie goeie kleefsterkte.
- Kleef goed aan die meeste onbuigsame materiale.
- Kan gevyl, gesaag, geboer en gemasjineer word.
- Set stadig - ideaal vir groter werkskutte.
- Hard en skuurbestand.
- Goede raklewe.

**SETTYD:** (Afhanglik van temperatuur & hoeveelheid)

- Sal binne ongeveer 50 minute verjel (kamer temperatuur).
- Sal binne 4 ure set.
- Bereik volle sterkte binne 24 uur.


### VOORBEREIDING VAN OPPERVLAKTE:

Oppervlakte wat aan mekaar vasgeglue aan word, moet geen vuilheid, roes, verf, olie of ghries bevat nie. Indien gladde oppervlakte met 'n draadborstel of skuurpapier bewerk word, sal dit die kleefvermoë aansienlik verhoog.

### GEBRUIKSAANWYSINGS:

1. Sny gelyke dele van elk van die stiefies af terwyl dit nog leegdraai is. Gebruik 'n baie skerp mes (Skets 1).
2. Verwyder die papier en rol die stukke saam in die vorm van 'n wors (Skets 2).
3. Rol die wors in die vorm van 'n bal.
4. Herhaal stappe 2 en 3 totdat die kleur egalig en sonder strepe is (Skets 3).
5. Was u hande om taaiheid te verwyder.
6. Smeer en knie die gemengde "Pratley Putty" goed aan die oppervlakte wat bewerk gaan word, om hulle sodoende met die "resin" na te maak. Dit sal goeie hegting verskeer.
7. Wënd die vulsel goed aan deur dit met u vingers aan die oppervlakte vas te knie. Bou op met verdere lae indien nodig.
8. Verwyder al oortollige vulsel en vee omliggende dele met 'n klam lap af.
9. Vee Pratley Putty saggies met nat vingers indien u 'n gladde afwerking verlang.

**LET WEL:** Vir onderwater gebruik, meng buite die water, plaas in plastiek sak en neem onderwater vir aanwending.



### VOORGESTELDE GEBRUIKE:


1. Herstel gekraakte beton swembaddens (die onderlaag moet aan mekaar wees).
2. Versêel metal waterrenke en geute.
3. Maak gearste en stukkende wasbakke heel.
4. Versêel metaal rondom uitlaatpype van opwas en handwasbakke.
5. Versêel petroletnke en metaal brandstofpype.
6. Gebruik vir die noodherstel van metaalwerk.
7. Herstel beton tuinmeubels.
8. Maak stukkende elektriese isoleerdere heel.

### WORD NIE AANBEVEEL VIR:

- Vasheng van truspieëls aan motortuie.
- Uiltaalpe (As gevogte van hoë temperatuur)
- Polipropileen en Poliëteleen plastieke.
- Aaneenlopende greëte > 110°C.

**NOTA:** Indien die stiefies hard word weens langdurige berging op 'n koue plek, kan hulle om hul oorspronklike tekstuur terug te kry effens verhit word.

**WENKE:** Vir 'n beter raklewe na gebruik, sit die oop kante van die hars en verharder stiefies op teenoorgestelde punte van die pakkie.



### HET JY GEWEET?

- Pratley Putty is die enigste Suid-Afrikaanse produk op die Maan!
- Die Pratley Maatskappij het epoksie stopverf uitgevind!
- Die omvangryke sterkte van Pratley Putty oortref die sterkte van beton!
- Die inlaai sluisdeure van die magtige turbines in die Kariba dam is met Pratley Putty herstel!
- Pratley Putty (oorspronklik) is gebruik om skepe wat gesink het op te lig en ook bote op see te herstel.
- Pratley Putty was gebruik om die beskadigde dop van 'n "Green Turtle" te herstel!
- Navorsers het radio seintoestelle met Pratley Putty op die skubbe van ietermagse w, wat in die wildernis bestudeer is, vasgeplak!

## "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING) (Zulu)

**ULWAZI NGAYO:** - Lo mkhiziqo wenze izibukwayo.

Pratley Putty - "i-Original formula" (Evamile) iyinqina encibilikayo kancane uma ifakwa emanzini (ingakabambi), iyabumbeka ngesandla futhi isebenza kahle kakhulu. Isebenza kahle kakhulu ngaphansi kwamanzi kodwa futhi ingasethenziselwa nokugqwala izikhala, ukuvula imisebenzi ukunamkela nokunamathelisa izinto ezininzi.

### UKWAKHEKA KWAYO:

- Iyabamba ngaphansi kwamanzi.
- Ingalolongwa ngomunwe omanzi noma indukwana.
- Ingcina yephephelo eliphezulu.
- Inamathela kahle ezintweni eziningi ezininzi.
- Ingakuhlulwa, isikwe ngesaha, ibhobzwe noma yenziwe ngomshini.
- Ayisheshi ukuqina - ikahle kakhulu emisebenzini engasheshi ukuphela.
- Uqinile futhi iyakwazi ukumelana nokukhuhleka.
- Ihlala isikhati eside noma ingasethenziselwa.

### ISIKHATHI ESITHATHAYO UKUNAMATHELA:

- (Kuye ngamazanga okushisa nohlobo lwento)
  - Iyashuba emizwini engaba ngu-50 (izinga lokushisa lasendlini).
  - Iyaqina emva kwamahora amane.
  - Iqina ngokugwele emahoreni ngama-24.
- UKULINGISELELA UKUNAMATHELISA:** Izingxenye ezizonanyatheliswa kulanele zingabi nalo utshani ukukudleka kwensimbi, upende, amafutha noma ugisi. Ukukhuhla ngebuhlasi lezingcono noma nge-sandpaper kuyokwenza izindawo ezibuzhelezi zinamathele kangcono.

### INDELELA YOKUYENZA:

1. Iphakethe akufanele libe nemboho, yibe usulika phakathi nendawo. Sebenzisa umsebe obukhali kakhulu. (Isithombe 1).
2. Susa ipulasitiki lokugqo bese uzihlanganisa lezi zingxenye sengathi uyaziphotha. (Isithombe 2).
3. Kwenze kube yindilinga.
4. Phinda lokho okwenze kunombolo 2 nakunombolo 3 kuzo kubanabe ngokuphelele kubo nombala oodwana (Isithombe 3).
5. Geza izandla zakho kusuke ukunamkela.
6. Yesulula ngamandla futhi ucindezele iPratley Putty eyisovivone endaweni ezolungiswa ngaleyo ndlela uyayimzise ngencina. Lokhu kuzokwenza inamathelane kahle.
7. Faka iphathi leyo uyincindezele endaweni oyilungiswa. Phinda ufake enye phezule uma kudingeka.
8. Susa iphathi eyinsalela engadangeke bese usula indawo ezungezile ngenyawo emanzi.
9. IPratley Putty ingenzeka ukuba inamathela kamandi ngokuyithintathinta ngeminwe emanzi.

**PHAWULA:** Uma ufuna izibuzisa ngesha ngaphansi kwamanzi, qala ngokuyitoxa bese ngokushesha uyifake emanzini ikupulasitiki.



### EZINYE IZINDELELA ZOKUYISEBENZA:


1. Ukulungisa ama-swimming pool akhonzeki.
2. Ukuvula amathangi amanzi ensimbi namagatha amanzi.
3. Ukuvula nokulungisa izitsha ezinkulu zamanzi.
4. Ukuvula osinki Kanye nezindishi.
5. Ukuvula amathangi kaphethili ensimbi namapayipi kaphethili.
6. Ukulungisa ngokushesha izinto zensimbi.
7. Ukulungisa ifenisha kasimende esengadini.
8. Ukuvula olupasitiki abasonga izintambo zikagesi.

### OKUNGAFANELE ISETSHENZISWE KUKHO:

- Ukunamathelisa izibuko zemoto kuyi-windscreen.
- Ukuvula ipayipi lemoto elikhapha intuthu (ngexya ukuyi lishisa kakhulu).
- Izinto zepulasitiki okwenziwa ngawo izihlalo nokwenziwa ngawo amabhodlela.
- Ukuyisebenzisa eziningi lokushisa elihlale linghampele kuka-110°C.

### PHAWULA:

Uma kungenzeka le ngcina iqine ngexya yokuhlala isikhati eside endaweni ebandayo, ukuyifudumeza kancane kancane kuzoyibuyisela esimweni sayo.



### INGABE BEWAZI?

- IPratley Putty iyukuphela komkhiziqo waseNingizimu Afrika onungqanga phambili!
- Inkampany yakwa-Pratley yiyiso esungule i-epoxy putty.
- Ukuqina kwe-Pratley Putty kudlula okukakhonkolo kasimende.
- Amapayipi afaka amanzi emishini emikhulu esedamini iKariba Dam alusawo kusethenziswa iPratley Putty!
- IPratley Putty (original) iye yasethenziselwa ukuntantisa imikhumbi ebikade izikile nokuvula izikebhe ezizuyayo olwandle.
- Ufudu lwasezamanzi oluluhlulana olwalulamele igobolondo lavalwa ngawo lephathi iPratley Putty.
- Abacwaningi banamathelisa imishini yabo ukucwaninga nge-Pratley Putty esilwaneni esidala izintuthane ezinamazanga aqinile kuthiwa yi-Pangolin lapho benza ucwaningo kulezi zilwane!

# "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING)

(Português)

**GERAL:** - Este produto foi à Lua.

Pratley Putty - Fórmula Original (cura lenta) é um adesivo género massa de elevado desempenho moldável à mão ligeiramente solúvel em água (antes da cura). É ideal para uso debaixo de água mas pode também ser usado para enchimento, vedação, construção e união de quase qualquer material rígido.

## PROPRIEDADES:

- Cura submerso em água.
- Pode ser moldado e aliado com um dedo molhado ou espátula.
- Excelente força adesiva.
- Adere bem à maioria dos materiais rígidos.
- Pode ser lixido, serrado, perfurado e maquinado.
- Cura lentamente - ideal para projetos maiores.
- Duro e resistente à abrasão.
- Boa duração depois de aberto.

## TEMPO PARA TRABALHAR E CURA:

(Dependente da temperatura e quantidade)

- Transforma-se em gel em cerca de 50 minutos (temperatura ambiente).
- Fica duro em 4 horas.
- Potência total em 24 horas.


## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a unir devem estar sem poeiras, ferrugem, tinta, óleo e massa lubrificante. Se passar com um esfregão de lã ou xispa irá melhorar significativamente a adesão à superfícies lisas.

## PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO:

1. Com o revestimento intacto, corte partes **iguais** de cada barra. Use uma faca muito afiada (Fig. 1).
2. Retire os revestimentos e junte as duas partes fazendo um formato oblongo como uma salchicha (Fig. 2).
3. Faça um formato de bola com a salchicha.
4. Repita os passos 2 e 3 até se atingir uma cor homogénea sem estrias (Fig. 3).
5. Lave os resíduos das mãos.
6. Coloque a massa Pratley Putty misturada no local de aplicação e force-se a firmemente contra as superfícies precisando de reparação, certificando-se que as superfícies estão bem untadas e molhadas com a resina. Isto garante uma boa união.
7. Aplique a massa colocando-a firmemente (amassando) no local. Acorrescente várias camadas se necessário.
8. Retire todo excesso de massa e limpe as superfícies circundantes com um pano húmido.
9. A massa Pratley Putty pode ser aliada usando um dedo molhado esfregando suavemente e pressionando gentilmente.

**NOTA:** Para uso dentro de água, misture primeiro e depois leve rapidamente a massa misturada para dentro da água num saco de plástico.



## ALGUMAS UTILIZAÇÕES SUGERIDAS:


1. Reparação de piscinas de betão rachadas (substrato deve ser coerente).
2. Vedar tanques de água e calhas de chuva de metal.
3. Remendar bacias partidas e rachadas.
4. Vedar à volta de escoamento de banheiras e bacias.
5. Vedar linhas de combustível e tanques de combustível de metal.
6. Reparações de emergência em trabalhos de metal.
7. Reparar mobiliário de jardim de cimento.
8. Remendar isoladores eléctricos partidos.

## NÃO RECOMENDADO PARA:

- Adesão de espelhos retrovisores no pára-brisas.
- Tubos de escape (Devido a elevada temperatura)
- Plásticos Polipropileno e Polietileno.
- Uso contínuo > 110°C.

**NOTA:** Caso as barras estejam duras devido a armazenamento prolongado num local frio, um aquecimento suave deverá recuperar a consistência original.

**CONSELHOS:** Para uma maior utilização depois de longo tempo de armazenamento, coloque as extremidades abertas das barras de resina e endurecedor em extremidades opostas do pacote como demonstrado.



## SABIA QUE?

- A massa Pratley Putty é o único produto fabricado na África do Sul que foi à Lua!
- A empresa Pratley inventou a massa epoxy!
- A força compressiva da massa Pratley Putty excede a do betão!
- As condutas de entrada das grandes turbinas na Barragem Kariba foram consentadas com massa Pratley Putty!
- A massa Pratley Putty (original) foi usada para flutuar barcos afundados assim como consertar barcos no mar!
- Uma Tartaruga Marinha tinha a sua carapaça danificada e foi reparada com massa Pratley Putty!
- Investigadores colocaram transmissores rádio com massa Pratley Putty nas escamas de Pangolins para os estudar no seu habitat natural!

# "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING)

(Français)

**DESCRIPTION:** - Ce produit est allé sur la lune.

Mastic Pratley - "Formule Originale" (Prise Standard) est un adhésif sous forme pâteuse très performant et modélable à la main qui est légèrement soluble dans l'eau (avant qu'il ne sèche).

## PROPRIÉTÉS:

- Peut être manipulé sous l'eau.
- Peut être lissé et modelé avec un doigt mouillé ou une spatule.
- Excellente puissance adhésive.
- Bonne adhérence à la plupart des matériaux rigides.
- Peut être limé, scié, percé et usiné.
- Temps d'adhérence lente - parfait pour les gros travaux.
- Solide et résistant à l'abrasion.
- Bonne durée de conservation.

## TEMPS DE FORTIFICATION: (Varie selon la

- température et la quantité)
- Se raffermira au bout de 50 minutes (à température ambiante).
- Durcira en 4 heures.
- Atteindra sa résistance optimale sous 24 heures.


## PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Les surfaces à coller ne doivent comporter aucune saleté, rouille, peinture, huile ou graisse. Gratter à l'aide d'une brosse métallique ou poncer améliorerait considérablement l'adhérence aux surfaces lisses.

## INSTRUCTIONS RELATIVES AU MÉLANGE:

1. Tout en conservant l'emballage intact, trancher des morceaux identiques dans chaque bâtonnet. Utilisez un couteau très pointu (Fig. 1).
2. Retirer les emballages et malaxer les morceaux ensemble pour former un boudin (Fig. 2).
3. Faire une boule avec le boudin.
4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à l'obtention d'un couteur uniforme sans traces (Fig. 3).
5. Nettoyer vos mains pour qu'elles ne colent plus.
6. Essuyer et malaxer fermement le Mastic Pratley mélangé sur les surfaces d'application, les humidifiant donc avec la résine. Ceci assure une bonne adhérence.
7. Appliquer le mastic en le malaxant fermement (pétrissage) sur la surface d'application.
8. Retirer l'excédent de mastic et essuyer les surfaces voisines avec un tissu humidifié.
9. Passer délicatement le doigt sur Mastic Pratley assure une apparence lisse lors du séchage.

**REMARQUE:** Pour une utilisation dans l'eau mélangez d'abord puis plongez le produit mélangé sous l'eau, dans un sac en plastique.



## QUELQUES SUGGESTIONS D'UTILISATION:


1. Réparer les piscines en béton fissurées (le substrat doit être cohérent)
2. Colmater des réservoirs d'eau et des gouttières métalliques.
3. Réparer les lavabos ébréchés et cassés.
4. Colmater autour des sorties d'évacuation d'éviers et de lavabos.
5. Colmater des réservoirs d'essence et des conduites de carburant.
6. Réparation d'urgence sur constructions métalliques.
7. Réparer le mobilier de jardin en ciment.
8. Réparer des isolants électriques cassés.

## USAGE DÉCONSEILLÉ:

- Collage de rétroviseur au pare-brise.
- Pour les tuyaux d'échappement (dû à la température élevée).
- Pour le Polyéthylène et le Polypropylène.
- Pour des applications continues/elles soumises à des températures élevées (supérieures à 110°C).

**REMARQUE:** Si les bâtonnets ont durci après un stockage prolongé dans un endroit froid, un léger réchauffement devrait restaurer leur consistance originale.

**CONSEILS:** Pour une meilleure durée de conservation après utilisation, placez les extrémités ouvertes des bâtonnets de résine et de durcisseur aux extrémités opposées de l'emballage.



## LE SAVIEZ-VOUS?

- Le Mastic Pratley est le seul produit sud-africain présent sur la lune!
- La Société Pratley a inventé le mastic epoxy!
- La résistance à la compression du Mastic Pratley est supérieure à celle du béton.
- Les conduites forcées d'admission des puissantes turbines du barrage de Kariba ont été réparées avec du Mastic Pratley.
- Le Mastic Pratley (original) a été utilisé pour maintenir des épaves à flot ainsi que pour réparer des bateaux en mer!
- La carapace endommagée d'une tortue Verte a été réparée avec du Mastic Pratley.
- Des chercheurs ont collé des émetteurs radio avec du Mastic Pratley aux écailles de Pangolins pour les étudier à l'état sauvage!

# "PRATLEY PUTTY" ORIGINAL (STANDARD SETTING)

(Sotho)

**TSHOLE:** - Sesebediswa sena se tswa ngwedeng.

Pratley Putty "Ya mantla" (Ya Boemo bo Hodimo) ke sekgomaretsi sa maemo a hodimo se ka bopwang ka tshbediswa ya metsi (pele e fola). E ka sebediswa ka liasa metsi empa e ka sebediswatsa hape le ho tshela, ho kwala, ho nahela le ho mamaretsa materiale tse ngata.

## BOKGONI:

- E ya tija ka liasa metsi.
- E ka etswa boreledi e be e bopwa ka monwana o metsi kapa lefela.
- Matla a tswiling mats'oa ho a kgomaretsa.
- E kgomarela hantle materialeng e mengata.
- E ka bwa, ya lohellwa, ya sebediswa mechinieng le ho santlwa.
- E oma ka monyebela - e loketse mesebetsi e meholo.
- E thata.
- Enka nako e telele e dutse.

## NAKO YA HO E BEHA: (E laolwa ke

- themphereithara le boima)
- E tla kopana metsotsoeng e 50 (ho ya ka themphereithara ka phapusi).
- E tla ba thata dihoreng tse 4.
- Matla a felletseng dihoreng tse 24.


## TOKISO YA SEBAKA:

Dikaba tsohle tse tlo kgomaretswang di tshwanela hore be di hwekile di sena mafura kappa kerise. Ho hwekisa lerata ka borosolo kapa ho tshela santa ho tla iketsa ho kgomarela dibakeng tse boreledi.

## TATELO TSA HO TLOTSJA:

1. Ka diphuthelwana di ntse di kopane, gkaola maqhetso a lekanang thupeng engwe le engwe. Sebedisa thipa e bohlale haholo (ponto. 1).
2. Tlotsja diphuthelwana e be o thathela maqhetso mmoho o etse lelana (ponto. 2).
3. Thathela lelana o le etse bolo.
4. Pheta methsa ya e tlo 3 ho filehla mmala o tshwana (ponto. 3).
5. Hlatswa ho kgomarela ho mats'ohong.
6. Phumula ma matla e be ka hantle Pratley Putty e kopants'weng ka tsepamo hodima dibaka tse tlotsweng, ka ho etsa jwalo o ngobofatsa ka hohlehohe ka resin). Sena se netefatsa kgomarelo e lokileng.
7. Tlotsja potl kaho e hatella. E tsa malmeha ho hohlehohe.
8. Tlotsja poti e sentseng o be o phumula dibaka tse haofi ka lelapi le ntle.
9. Pratley Putty e ka etswa boreledi ka ho penyelletsa menwana e metsi na bonojwana.

**HLOKOMELA:** Bakeng sa tshbediswa ka liasa metsi k'kopanya pele e be o nka sesebediswa se kopants'weng kapele ka liasa metsi kahara mokotla wa polasetiki.



## MESEBESTI EMENG E TSHWAETSWENG:

1. Ho lokisa matamo a peparaneng a konkereiti.
2. Ho kwala ditanka tsa metsi tsa lesenka.
3. Ho lokisa dikotloto tsa ho hlapela tse qhetsohleng le ho thubeha.
4. Ho kwala ho potapota diinkile le dikotloto tsa ho hlapa mats'oho.
5. Ho kwala ditanka tsa peterele le fuwela.
6. Ho lokisa dintho tsa masenka ka tshohanyetso.
7. Ho lokisa fanlithara ya kantle ya samente.
8. Ho lokisa sesebediswa tsa motlakase tse thubehileng.


## HA YA TSHWALWA BAKENG SA:

- Ho kopanya seipone sa kapele sa koloi.
- Dipetipi tse fehlang matla (Ka lebaka la themphereithara tse hodimo).
- Dipolasetiki tsa Polypropylene & Polyethylene.
- Ho sebediswa ka ntle ho emisa > 110°C.

**HLOKOMELA:** Ha dithupa di kaba thata ka lebaka la ho bwa moo ho batang, ho futhumatsa ho tla e kgotlitsa boemong ba pele.

## TAELO: Yadi tafola tse okeletsweng hore dinke

nako etelele. Beya karolo ebulheleho e fumaneha mafelloeng a resin, ha o fetsa utla hatella karolo engwe yamafello hore emamarelle.



## NA O NE TSEBA?

- Pratley Putty ke sesebediswa se se seng fela se entsweng Afrika Borwa Ngweding!
- Khamphane ya Pratley e ntse poti!
- Matla a Pratley Putty a fetisisa a konkereiti!
- Dikotopo tse kgolo tsa Noka ya Kariba di ne di lokisitwe ka Pratley Putty!
- Pratley Putty (ya mantla) e se ekile ya sebedisetswa sesisa dikope tse neng di wetse le ho lokisa diketlwanana tsa lewateng.
- Sekolobata se se tala se sena le letlalo le senyehelane le lieng la lokiswa ka Pratley Putty!
- Dibatlisisi di tla tsa kgomaretsa dialemoya le Pratley Putty e kile tsa Pangolins ha ba ntse ba dikolala naheng!